Best Of 3

System płatków wielobarwnych

Ponteck

Świat dekoracji

MINERAL COLOR

Płatki klasyczne



K 301 ❍

K 302 ❍

K 303 ❍

K 304 ❍

K 305 ❍

K 306 ❍

K 307 ❍

K 308 ❍

K 309 ❍

K 310 ❍



K 311 ❍

K 312 ❍

❍ **Baza biała** ● **Baza barwiona**

W zależności od partii produktu, sposobu nakładania i rozłożenia płatków, możliwe są delikatne różnice w efekcie końcowym.

Sposób nakładania płatków: Podłoża muszą być odpowiednio przygotowane, zgodnie z obowiązującymi normami (konieczność zastosowania podkładu gruntującego).

Метод нанесения хлопьев / чипсов: Основание должно быть соответствующим образом подготовлено, согласно действующим нормам (его следует загрунтовать)

1) Zastosowanie bazy akrylowej
Bazę nakłada się na podłoża grubą warstwą w sposób regularny i jednolity (± 200g/m^2) wałkiem o włosiu średniej długości.
Zalecenia:
-Ograniczyć wszelkie źródła ciepła i przewiew powietrza.
-Nakładać bazę zaczynając od dołu powierzchni i kończąc wzwyż.
-Kończyć nakładanie bazy w narożnikach przy pomocy pędzla.

1. Применение акриловой базы:
материал наносится на поверхность толстым ровным и однородным слоем (± 200g/м^2) валиком с ворсом средней длины.
Рекомендации:
- Ограничить все источники тепла и сквозняки
- Наносить базу снизу вверх
- закончить наложение базы в углах при помощи кисти

2) Narzucanie płatków
Przed rozpoczęciem pracy, rozłożyć na podłodze folię o szerokości jednego metra w celu zebrania nadmiaru płatków. Przy pomocy PISTOFLOC narzucać płatki z odległości około 50 cm na mokrą bazę, aż do całkowitego nasycenia.
Zalecenia:
- Ustawić ciśnienie w Pistofloc w przedziale 1 - 2 bar
- Rozpocząć narzucanie płatów od narożników i kontynuować od góry w dół.
- W trakcie narzucania płatków jeśli zajdzie potrzeba wstrzymania aplikacji, należy przerwać narzucanie płatków w odległości 15 cm od krawędzi nałożonej bazy.

2. Наброс хлопьев / чипсов:
Перед началом работы разложить на полу полиэтиленовую плёнку шириной в один метр, чтобы собрать избыток хлопьев. При помощи ПИСТОФЛОК (PISTOFLOC) набрасывать хлопья с расстояния около 50 см на мокрую поверхность до полного насыщения.
Рекомендации:
- установить давление в PISTOFLOC в пределах 1-2 бара
- начать набрасывание хлопьев,от углов и продолжать сиерху вниз.
- во время набрасывания хлопьев, если возникнет необходимость в том, чтобы прервать этот процесс, следует прекратить набрасывать хлопья на расстоянии 15 см от края наложенной базы.

3) Szczotkowanie lub doklejanie (w zależności od systemu)
Po wyschnięciu bazy z płatkami:
W systemie płatków **klasycznych błyszczących nie szczotkować** lecz doklejać.
W systemie płatków **klasycznych szczotkować po wyschnięciu.**

3. Чесание или доклеивание (в зависимости от системы)
Когда база с хлопьями высохнет:
В системе **классических блестящих хлопьев /чипсов не чесать,**
а доклеивать
В системе **классических хлопьев /чипсов чесать,** щёткой после высыхания.

4) Zastosowanie lakieru
Po wyschnięciu bazy + płatków, nałożyć lakier w sposób regularny i jednolity ± 100 g/m^2 przy pomocy wałka do lakieru.
Zalecenia:
- Dokładnie i równomiernie rozprowadzić warstwę lakieru tak, aby nie powstały zgrubienia.

4. Применение лака.
После того, как база с хлопьями высохнет, наложить ровным и однородным слоем лак (±100g/м^2) при помощи валика для лака.
Рекомендации:
- Тщательно и равномерно нанести слой лака таким образом, чтобы не возникли утолщения.

Płatki klasyczne

K 313 ○

K 314 ○

K 315 ●

K 316 ○

K 317 ○

K 318 ●

K 319 ○



K 320 ○

K 321 ●

K 322 ○

K 323 ○

K 324 ●

○ **Baza biała** ● **Baza barwiona**

В зависимости от партии продукта, метода наложения и росклада хлопьев, могут появиться некоторые различия в конечном результат

Platki klasyczne

K 325 ●



K 326 ●



K 327 ●

K 328 ●

K 329 ●



K 330 ●

K 331 ●

K 332 ●



K 333 ●

K 334 ●

K 335 ●



K 336 ●

○ **White base** ● **Coloured base**

Depending on manufacturing varations and flake application, slight differences in finish may result.

klasyczne



326 ●

K 327 ●

329 ●



K 330 ●

332 ●



K 333 ●

335 ●



K 336 ●

Płatki klasyczne i błyszczące

K 337 + B1 ○

K 338 + B2 ○

K 339 + B3 ●



K 340 + B2 ●

tions and flake application, slight differences in finish may result.

Mineral Color, jest producentem specjalistycznych powłok do dekoracji wnętrz. Proponuje Państwu swój nowy katalog barw "Best Of 3": paletę 40 kolorów pastelowych i żywych oraz ich pochodnych. System zalecany do stosowania w pomieszczeniach prywatnych i użytku publicznego (miejsca o wzmożonym natężeniu ruchu: szpitale, szkoły, restauracje, urzędy, itp...).
System łatwy w nakładaniu, bezwonny, na bazie roztworu wodnego. Łatwy w użytkowaniu, o wysokiej odporności mechanicznej. Komponowany jest z 3 składników:
- **baza akrylowa** w roztworze wodnym o opóźnionym czasie schnięcia (200 g/m^2)
- **płatki tradycyjne** do narzucania na wilgotną bazę (180 g/m^2)
- **lakier akrylowy matowy**, satynowy lub błyszczący tworzący warstwę wykończeniową i zabezpieczającą (100 g/m^2)

Klasyfikacja pożarowa:
produkt niepalny.

Mineral Color является изготовителем специальных покрытий для декорации интерьеров. Мы предлагаем вам наш новый каталог красок Best Of 3: палитру 40 красок, пастельных и живых, а также их производных, дающих возможность применять их в частных и общественных помещениях (места часто посещаемые, больницы, школы, рестораныб учреждения и т.п.).
Продукт легко наносится, не имеет запаха, на базе водяного раствора. Он прост и эксплуатации, имеет очень высокую механическую устойчивость.
Он состоит из 3 элементов:
- **Акриловой базы** в водяном растворе с продлённым временем высыжания (200g/м^2)
- **Традиционных хлопьев** для наброра на влажную поверхность (180g/м^2)
- **Матового,** сатинового или блестящего акрилового лака, создающего отделочный и защитный слой (100g/м^2).

Огневая классификация:
продукт несгораемый.

MINERAL COLOR, the specialist in interior wall coverings, announces its new "Best Of 3" colour range of 40 shades, both pastel and bright, for use in private and public buildings including heavy-duty applications, such as schools etc.
The **MINERAL COLOR** wall covering system is easily applied in a smell-free water-based form and is readily cleaned and very hard-wearing.
It consist of three parts:
- a slow-drying water-based **acrylic basecoat** (application rate 200g/m^2)
- **standard flakes** applied wher the base-coat is still wet (180g/m^2 for the finest grade)
- a matt, satin or glossy acrylic varnish that finsihes and protects the covering (100g/m^2)

Fire resistance characteristic:
not flamable

Sposób nakładania płatków: Podłoża
z obowiązującymi normami (konieczno

Метод нанесения хлопьев / чипсов
образом подготовлено, согласно дей

1) Zastosowanie bazy akrylowej
Bazę nakłada się na podłoża grubą warstwą w sposób regularny i jednolity (± 200g/m^2) wałkiem o włosiu średniej długości.
Zalecenia:
-Ograniczyć wszelkie źródła ciepła i przewiew powietrza.
-Nakładać bazę zaczynając od dołu powierzchni i kończąc wzwyż.
-Kończyć nakładanie bazy w narożnikach przy pomocy pędzla.

1. Применение акриловой базы:
материал наносится на поверхность толстым ровным и однородным (± 200g/м^2) валиком с ворсом средней длины.
Рекомендации:
- Ограничить все источники тепла и сквозняки
- Наносить базу снизу вверх
- закончить наложение базы в углах при помощи кисти

2) Narzucanie płatków
Przed rozpoczęciem pracy, rozłożyć na podłodze folię o szerokości jedne
w celu zebrania nadmiaru płatków. Przy pomocy PISTOFLOC narzucać p
z odległości około 50 cm na mokrą bazę, aż do całkowitego nasycenia.
Zalecenia:
- Ustawić ciśnienie w Pistofloc w przedziale 1 - 2 bar
- Rozpocząć narzucanie płatów od narożników i kontynuować od góry w
- W trakcie narzucania płatków jeśli zajdzie potrzeba wstrzymania aplika należy przerwać narzucanie płatków w odległości 15 cm od krawędzi nałożonej bazy.

2. Наброс хлопьев / чипсов:
Перед началом работы разложить на полу полиэтиленовую плёнку ш
в один метр, чтобы собрать избыток хлопьев. При помощи ПИСТОФЛ
(PISTOFLOC) набрасывать хлопья с расстояния около 50 см на мокр
поверхность до полного насыщения.
Рекомендации:
- установить давление в PISTOFLOC в пределах 1-2 бара
- начать набрасывание хлопьев,от углов и продолжать сиерху вниз.
- во время набрасывания хлопьев, если возникнет необходимость в чтобы прервать этот процесс, следует прекратить набрасывать хло на расстоянии 15 см от края наложенной базы.

3) Szczotkowanie lub doklejanie (w zależności od systemu)
Po wyschnięciu bazy z płatkami:
W systemie płatków **klasycznych błyszczących nie szczotkować** lecz
W systemie płatków **klasycznych szczotkować po wyschnięciu.**

3. Чесание или доклеивание (в зависимости от системы)
Когда база с хлопьями высохнет:
В системе **классических блестящих хлопьев /чипсов не чесать,** а доклеивать
В системе **классических хлопьев /чипсов чесать,** щёткой после вы

4) Zastosowanie lakieru
Po wyschnięciu bazy + płatków, nałożyć lakier w sposób regularny i jedno
± 100 g/m^2 przy pomocy wałka do lakieru.
Zalecenia:
- Dokładnie i równomiernie rozprowadzić warstwę lakieru tak, aby nie pow zgrubienia.

4. Применение лака.
После того, как база с хлопьями высохнет, наложить ровным и однор слоем лак (±100g/м^2) при помощи валика для лака.
Рекомендации:
- Тщательно и равномерно нанести слой лака таким образом, чтобы не возникли утолщения.

MINERAL COLOR

DYSTRYBUTOR

04.2010

PONTECK Sp. z o.o.
ul. Chmielowskiego 56 ,37-500 Szówsko ,tel.(16) 624 35 10 ,tel.kom. 693 364 869
ponteck.biuro@onet.pl www.ponteck.com.pl